

1. FÖRETAGSINFORMATION

Rockwool AB

Företagsnamn:

Rockwool AB

Organisationsnummer:

556347-9152

Adress:

Box 11505

Kontaktperson:

Simon Titusson

E-post:

teksupport@rockwool.com

Telefon:

+46365705220

Momsnummer:

SE556347915201

Webbplats:

www.ROCKWOOL.se

GLN:

DUNS:

Företag senast sparad

2024-04-09 07:46:11

Företagets certifiering



ISO 9001



ISO 14001

Annat:

Policys och riktlinjer



Företaget har uppförandekod/policy/riktlinjer för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan, inklusive rutiner för att säkerställa kraven



Denna är tredjepartsreviderad

Om ja, vilka av följande riktlinjer har ni anslutit er till eller ledningssystem som ni har implementerat



FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter



ILO's åtta kärnkonventioner



OECDs riktlinjer för multinationella företag



FN's Global Compact



ISO 26000

Andra policys/riktlinjer

Danish Recommendations on Corporate Governance

Ledningssystem

Om du har ett ledningssystem för socialt ansvarstagande, vad av nedanstående ingår i arbetet?



Kartläggning



Risikanalys



Åtgärdsplan



Uppföljning

Hållbarhetsrapportering riktlinjer:

2. ARTIKELINFORMATION

Dokumentdata

Id:	Version:
C-SE556347915201-194	4
Upprättad:	Senast sparad:
2025-08-19 14:05:38	2025-08-19 14:09:25
Ändringen avser:	
11. Emissioner	

Granulate Pro Plus

Varunamn:

Granulate Pro Plus

Artikel-nr/ID-begrepp

Artikelidentitet: GTIN
7050780666234, 7050780666241

Artikelidentitet: VAT-NAME
SE556347915201-Granulate-Pro-Plus

Varugrupp/Varugrupsindelning

Varugruppssystem	Varugruppsid
BK04	01301
BSAB96	I

Varubeskrivning:

Granulate Pro Plus används på vindar och i utrymmen där det är svårt att komma åt med stora isoleringsskivor, eller där det finns många tekniska installationer. Granulaten ger en snabb och ekonomisk lösning som fyller ut alla hålrum och lägger sig som ett tätt lager runt bjälkar, el-rör, ventilationskanaler och dylikt. Arbetet ska utföras av isoleringsentreprenör som innehar "beslut om tillverkningskontroll" eller är medlem i "Behörig Lösull".

PrestandadeklARATIONER:	Prestandadeklarationsnummer:
Ja	DOP-500237

Övriga upplysningar:

3. KEMISKT INNEHÅLL

Kemiskt innehåll

Gäller deklarationen en vara eller kemisk produkt?

vara

För hela produkten ange kemiskt innehåll. I Sverige ska koncentrationen beräknas på komponentnivå enligt principen en gång vara, alltid vara.

Finns säkerhetsdatablad för varan?

Ej relevant

Finns klassificering av varan?

Ej relevant

Om ja, ange produktens klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):

2025-06-25

Varan omfattas av RoHS-direktivet:

Nej

Ange varans vikt:

25 kg/m3

Ange hur stor del av materialinnehållet som är deklarerat [%]:

100

Om 100% materialinnehåll ej är deklarerat, ange orsak

Om varan innehåller nanomaterial som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion, ange dessa nedan:

Inga nanomaterial är avsiktligt tillsatta till produkten inte heller är nanomaterial använt vid tillverkningen av denna produkt.

No nanomaterials are deliberately added to the product, nor is nanomaterial used in the production of this product.

Har förekomsten av nanomaterial som medvetet tillsatts i anmälningspliktiga kemiska produkter redovisats till produktregistret

Nej

Ange andelen flyktiga organiska ämnen [g/liter], gäller endast tätningsmedel, färg, lack och lim:

Vara och/eller delkomponenter

Fas	Leverans
Komponent	ROCKWOOL Stone Wool
Vikt% av produkt	=100

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
	Cured phenol-urea-formaldehyde binder	1.9<=x<=2.3	Polymer	
		Kommentar: Bindemedlet är en polymer.		
	Mineralolja/Mineral oil	<=0.4	64742-57-0	
		Kommentar: Note L, PCA<3%		
	MMVF Note Q Fibers *)	>=97.3	926-099-9	
		Kommentar: Note Q		

Fas	Inbyggd
Komponent	ROCKWOOL Stone Wool
Vikt% av produkt	=100

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
	Cured phenol-urea-formaldehyde binder	1.9<=x<=2.3	Polymer	
		Kommentar: Bindemedlet är en polymer.		
	Mineralolja/Mineral oil	<=0.4	64742-57-0	
		Kommentar: Note L, PCA<3%		

Övriga upplysningar:

Densitet öppna vindsbjäcklag:

25 kg/m³ (λ 0,041 W/mK) och 30 kg/m³ (λ 0,038 W/mK)

Densitet slutna konstruktioner:

0 - 25°: ≥ 35 kg/m³ (λ 0,037 W/mK)

0 - 45°: ≥ 43 kg/m³ (λ 0,035 W/mK)

0 - 90°: ≥ 50 kg/m³ (λ 0,034 W/mK)

ROCKWOOL stone wool produced in Europe complies with REACH: Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (REACH). ROCKWOOL stone wool does not contain substances of very high concern (SHVC), and in >0.1% no carcinogenic/mutagenic/ reproductive (CMR) toxic substances nor persistent bio-accumulative toxic (PBT) substances. It does not contain substances from the "Authorization List" (chemicals that can only be used with special authorization) nor from the "Candidate List" (chemicals being considered for the Authorization List).

4. RÅVAROR

Finns det för råvarorna underlag för tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung, råvarutvinning, tillverknings- eller återvinningsprocesser eller liknande (exempelvis BES 6001:2008, EMS-certifikat, USGBC Program)? Om ja, ange system/systemen:

Delvis. Skickas på begäran.

Råvaror

Totalt återvunnet material i varan



Ingår återanvänt och/eller återvunnet material i varan?

Material

Rockwool Stenull

Andel spill (från egen produktion)

77

Andel spill (från annans produktion)

0

Återvunnet material (behandlat)

23

Återanvänt material

0

Vikt/viktprocent

>22 %

Kommentar

Förnybart material

Ange andel förnybart material i varan



Ingående biobaserad är råvara testad enligt ASTM testmethod D6866:

Råvarans ursprung

För den här produkten, har det gjorts något uttag av jungfruligt fossilt material

Nej

Om ja, ange maximal procentandel orört fossilt material som kan ingå i det aktuella materialet (eller varan)

Träråvaror

☐

Träråvaror ingår

☐

Ingående träråvara är certifierad

Hur stor andel är certifierad [%]?

Vilket certifieringssystem har använts (exempelvis FSC, CSA, SFI med CoC, PEFC)?

Referensnummer:

Ange avverkningsland för träråvaran, samt att nedanstående kriterier har uppfyllts. Land för avverkning:

☐

Innehåller ej träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter

Vilken version av CITES har använts för kontrollen?

☐

Trävirket har avverkats på ett lagligt sätt och intyg finns för detta

5. MILJÖPÅVERKAN

Miljöpåverkan under varans livscykel, produktionsskedet modul A1-A3 enligt EN 15804

☒

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan?

Vilka produktspecifika regler har använts s.k. PCR:

Registreringsnummer / ID-nummer för EPD:

EN 15804, NPCR 012:2018 ver 2. Part B for thermal insulation produc

NEPD-11243-11187

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv:

För mer information se vår EPD på vår hemsida www.rockwool.com/se/rad-och-inspiration/epd/#epd

6. DISTRIBUTION

Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?

Nej

Återtar leverantören emballage för varan?

Nej

Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?

Nej

Om ja, vilken förpackning och vilket system:

Kan emballage/förpackning återanvändas?

Ej relevant

Kan emballage/förpackning materialåtervinnas?

Ej relevant

Kan emballage/förpackning energiåtervinnas?

Ej relevant

Tillämpar leverantören Retursystem Byggpall?

Ej relevant

Övriga upplysningar:

Produkterna förpackas i emballage av plastfolie (polyeten). De levereras på träpallar eller på miljöpallar av stennull.

7. BYGGSKEDET

Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Ja

Specificera

Materialet ska förvaras i originalförpackning tills de ska användas. Produkterna ska skyddas mot väta och mekaniska skador.

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

Specificera

Övriga upplysningar:

8. BRUKSSKEDET

Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?

Nej

Specificera:

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?

Nej

Specificera:

Uppskattad teknisk livslängd för varan:

>65 år

Kommentar:

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?

Ej relevant

Om ja, ange märkning (G till A, A+, A+, A++, A+++):

Om ja, ange märkning (G till A)

Övriga upplysningar:

9. RIVNING

Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?

Ja

Går varan att separera i rena materialslag för materialåtervinning?

Ej relevant

Specificera:

Vanligtvis är produkten monterad på ett sådant sätt att de enkelt kan plockas bort.

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Ja

Specificera:

Personlig skyddsutrustning skall användas, var god se vår hemsida www.ROCKWOOL.se för mer information.

Övriga upplysningar:

10. AVFALLSHANTERING

Levererad vara

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Byggspill kan återanvändas som isolering i andra byggnader.

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Vår stenull kan återvinnas. Den kan skickas tillbaka med vårt återvinningsprogram Rockcycle till våra fabriker där den tillverkas till nya produkter. Läs mer i denna länk:
<https://www.rockwool.com/se/rad-och-inspiration/atervinningsprogram-rockcycle/?selectedCat=broschyrer>

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ej relevant

Specificera:

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Ja

Specificera:

Vår stenull kan återvinnas och bli till nya ROCKWOOL produkter via vårt återvinningsprogram Rockcycle. Senteullen samlas in på byggarbetsplatse i containrar som sedan skickas till en återvinningscentral där den sorteras för att sedan skickas tillbaka till fabriken för att återanvändas/återvinnas.
<https://www.rockwool.com/se/rad-och-inspiration/atervinningsprogram-rockcycle/?selectedCat=broschyrer>

Avfallskod för den levererade varan när den blir avfall

170604 - 04 Andra isolermaterial än de som anges i 17 06 01 och 17 06 03.

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

Inbyggd vara

Klassas den inbyggda varan som farligt avfall?

Nej

Övriga upplysningar

11. INNEMILJÖ

Innemiljö

☐ Varan är ej avsedd för inomhusbruk

☐ Varan avger inga emissioner

☐ Varans emission ej uppmätt

Har varan ett kritiskt fuktillstånd?

Ja

Om ja, ange vilket:

95%

Buller	Elektriskt fält	Magnetiska fält
Kan varan ge upphov till eget buller?	Kan varan ge upphov till elektriska fält?	Kan varan ge upphov till magnetiska fält?
Nej	Nej	Nej
Värde:	Värde:	Värde:
Enhet:	Enhet:	Enhet:
Mätmetod:	Mätmetod:	Mätmetod:

Färger och lacker

☐ Varan är motståndskraftig mot svamp och alger vid användning i våtrum

Emissioner

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:

Typ av emission:

Carcinogena flyktiga organiska föreningar

Mätpunkt 1:

Mätmetod/standard:

ISO 16000

Resultat:

<0.001 mg/m³

Mätintervall:

28 dagar

Mätpunkt 2:

Mätmetod/standard:

Resultat:

Mätintervall:

Typ av emission:

Formaldehyd

Mätpunkt 1:**Mätmetod/standard:**

ISO 16000

Resultat:<0.06 mg/m³**Mätintervall:**

28 dagar

Mätpunkt 2:**Mätmetod/standard:****Resultat:****Mätintervall:****Typ av emission:**

TVOC

Mätpunkt 1:**Mätmetod/standard:**

ISO 16000

Resultat:<0.2 mg/m³**Mätintervall:**

28 dagar

Mätpunkt 2:**Mätmetod/standard:****Resultat:****Mätintervall:****Övriga upplysningar**

Följande maxmalt installerade tjocklekar uppfyller emissionskraven i EU-taxonomin (Appendix C).

Öppna konstruktioner, $\rho \geq 25 \text{ kg/m}^3$ (λ 0,041 W/mK): 570 mm

Öppna konstruktioner, $\rho \geq 30 \text{ kg/m}^3$ (λ 0,038 W/mK): 475 mm

Slutna konstruktioner:

0 - 25°, $\rho \geq 35 \text{ kg/m}^3$ (λ 0,037 W/mK): 405 mm

0 - 45°, $\rho \geq 43 \text{ kg/m}^3$ (λ 0,035 W/mK): 330 mm

0 - 90°, $\rho \geq 50 \text{ kg/m}^3$ (λ 0,034 W/mK): 285 mm