

Rocktect Multikit

**INSPIRED
BY
NATURE.**



Productomschrijving

Rocktect Multikit is een elastische dichtingskit met hoge temperatuurbestendigheid voor het luchtdicht aansluiten van dampremmende folies en onderdakbanen op aangrenzende bouwdelen. Wordt geleverd in kokers.

Rocktect Multikit

Assortiment

Inhoud per koker (ml)	Kleeflengte per koker (m')	Aantal kokers per doos
310	ca. 5	20

Verwerkingstips

- Geschikt voor natte of droge verwerking;
- Waterfilm van de ondergrond verwijderen en droogvegen;
- Lijmrildikte na aandrukken dampremmende folie > 4 mm;
- Uitzettingslussen in folie voorzien.

Technische informatie

	Waarde
Verwerkingstemperatuur	-10 tot + 50°C
Uitharding	Ca. 2 mm/dag, afhankelijk van temperatuur en RV
Dichtheid	Ca. 1,0 g/cm ³
Opslag (koel en droog)	24 maanden na productiedatum
Vorstbestendigheid	Tot ca. -20°C
Temperatuursbestendigheid	-40 tot +80°C
Geschikte ondergronden	PE-, PA-, PU-, PP- en alufolie, kraftpapier, hout en houtachtige materialen, steen en steenachtige materialen, kunststof, metaal. De ondergrond moet droog, stof- en vetvrij en draagkrachtig zijn.
Materiaalgebruik	310 ml/ca. 12 m



Services

Technisch Advies

Bij onze bouwkundige specialisten kunt u terecht voor advies met betrekking tot bouwregelgeving, thermische en bouwfysische berekeningen, detailleringen, producttoepassingen, verwerking en actuele thema's zoals BENG, brandveiligheid, circulariteit en akoestiek. Onze bouwkundige specialisten denken graag in een vroeg stadium met u mee, om zo de optimale isolatie-oplossing te vinden voor uw project.
rockwool.nl/technischadvies

ROCKWOOL B.V.

Industrieweg 15, 6045 JG Roermond, The Netherlands

Postbus 1160, 6040 KD Roermond, The Netherlands

T +31 (0) 475 35 35 35

E info@rockwool.nl · rockwool.nl



Productwijzigingen zijn voorbehouden zonder voorafgaande berichtgeving.
ROCKWOOL kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele aanwezigheid van (zet)fouten en onvolledigheden.