


# Tauroxx

Isolatie voor platte daken



## Productomschrijving

Tauroxx is een drukvaste dakisolatieplaat met goede beloopbaarheidsprestaties. Geïntegreerde harde toplaag door unieke Dual Density productietechnologie.

Door de hoge drukvastheid zijn Tauroxx dakplaten geschikt voor regelmatig te belopen daken, alsook voor extensieve en licht intensieve begroeiingen. Het is tevens mogelijk om zonnepanelen of andere installaties te plaatsen op Tauroxx dakisolatie.

## Toepassing

- Losliggende dakbedekkingssystemen met ballast;
- Mechanisch bevestigde dakbedekkingssystemen;
- Met warme bitumen gekleefde dakbedekkingssystemen;
- Kleven met PU-lijm als onderlegplaat onder een Rhinoxx (afschot) welke bovenop gekleefd wordt met dezelfde PU-lijm;
- Tauroxx kan gekleefd in warme bitumen, mechanisch bevestigd of losgelegd met ballast toegepast worden.

# Tauroxx

## Isolatie voor platte daken

### Productvoordelen

- Euro-brandklasse A1, volgens EN 13501-1;
- Goed beloopbare dakisolatieplaat.  
Ponsweerstand  $\geq 100$  kPa en drukvastheidsklasse UEAtc-C;
- Dimensiestabiele dakisolatieplaten die niet krimpen of schotelen door verschillen in temperatuur of vochtigheid.  
Hierdoor ontstaan geen koudebruggen of spanningen in de dakbedekking;
- Hoge warmtecapaciteit, waardoor een snelle opwarming van het dak wordt tegengewerkt. De temperatuur in een gebouw loopt minder snel op in de zomer en koelt minder snel af in de winter (faseverschuiving);
- Optimale geluidsisolatie door geluidabsorberende werking van steenwol;
- Snel en makkelijk verwerkbaar;
- Rechtstreeks kleven van de dakbedekking met warme bitumen op de isolatie;
- Dampdrukverdelende laag overbodig door dampopenheid steenwol.

### Algemene eigenschappen ROCKWOOL steenwol

- Uitstekend thermisch isolerend, niet onderhevig aan krimp of uitzetting waardoor koudebruggen worden voorkomen. Geen thermische veroudering en dus constante isolerende prestaties gedurende de hele levensduur van het gebouw;
- Onbrandbaar, veroorzaakt vrijwel geen rookontwikkeling en geen giftige gassen bij brand. Bestand tegen temperaturen tot boven de  $1.000^{\circ}\text{C}$ . Veroorzaakt geen flash-over.  
Beste brandreactieclassificatie Euro-brandklasse A1, volgens EN 13501-1;
- Zeer geluidabsorberend en verhoogt de geluidsisolatie van een constructie;
- Milieuvriendelijk, natuurlijk materiaal en volledig recyclebaar.  
Draagt in belangrijke mate bij aan de duurzaamheid van gebouwen;
- Waterafstotend, niet-hygroscopisch en niet-capillair;
- Chemisch neutraal en veroorzaakt of bevordert geen corrosie;
- Geen voedingsbodem voor schimmels.

### Assortiment en $R_D$ waarden

Dikte (mm)	$R_D$ ( $\text{m}^2\cdot\text{K}/\text{W}$ )	Dikte (mm)	$R_D$ ( $\text{m}^2\cdot\text{K}/\text{W}$ )
50*	1,25	120	3,00
60	1,50	130	3,25
70	1,75	140	3,50
80	2,00	150	3,75
90	2,25	160	4,00
100	2,50	170	4,25
110	2,75	180	4,50

Andere diktes op aanvraag

\* Mono densiteit

Afmetingen: 2.000 x 600 mm en 1.000 x 600 mm

### Technische informatie

	Waarde	Norm
Warmtegeleidingscoëfficiënt	0,040 W/m.K	EN 12667
Euro-brandklasse	A1	EN 13501-1
Waterabsorptie	WS ( $\leq 0,50$ kg/m <sup>2</sup> )	EN 1609
Dampdiffusieweerstandsgetal	$\mu \sim 1,0$	
CE-markering	Ja	
Technische Goedkeuring	KOMO	








### Mechanische prestaties

	Waarde	Norm
Druksterkte bij 10% vervorming (kPa)	Min. 50	EN 826
Delaminatie (kPa)	Min. 15	EN 1607
Pointload (N)	Min. 500	EN 12430
Ponsweerstand (kPa)	Min. 100	EN 12430
Drukvastheidsklasse	UEAtc-C	UEAtc 4.5.1
Uitkraging	1,5 x dikte (50 mm) 2 x dikte (v.a. 60 mm)	UEAtc 4.5.2
Vrije overspanning	3 x dikte	UEAtc 4.5.3

## Thermische prestaties

### Voorbeeldconstructies

	BENG (NTA 8800)			EPC (NEN 1068)		
<b>Betonnen dakconstructie</b> 	<b>R<sub>c</sub> waarde**</b> m <sup>2</sup> K/W	<b>Dikte</b> (mm)	<b>U-waarde</b> W/m <sup>2</sup> K	<b>Dikte</b> (mm)	<b>U-waarde</b> W/m <sup>2</sup> K	<b>Dakopbouw op beton</b> 1. Onderconstructie beton, dikte 200 mm, λ <sub>m</sub> = 2 W/m.K 2. Dampremmende en luchtdichte laag, R <sub>m</sub> = 0,00 m <sup>2</sup> K/W 3. Tauroxx losliggend 4. Dakbedekking + ballastlaag, R <sub>m</sub> = 0,06 m <sup>2</sup> K/W R <sub>si</sub> = 0,10 m <sup>2</sup> K/W, R <sub>se</sub> = 0,04 m <sup>2</sup> K/W, α = 0,05 (enkel van toepassing bij EPC)
	3,0	120	0,30	120	0,32	
	3,5	140	0,26	150	0,26	
	4,0	160	0,23	170	0,23	
	4,5	180	0,21	190	0,21	
	5,0	200	0,19	210	0,19	
	5,5	220	0,17	230	0,17	
	6,0	240	0,16	250	0,16	
6,3	250	0,15	260	0,15		
7,0	280	0,14	290	0,14		
<b>Stalen dakconstructie met kunststof tule bevestigers</b> 	<b>R<sub>c</sub> waarde**</b> m <sup>2</sup> K/W	<b>Dikte</b> (mm)	<b>U-waarde</b> W/m <sup>2</sup> K	<b>Dikte</b> (mm)	<b>U-waarde</b> W/m <sup>2</sup> K	<b>Dakopbouw op staal</b> 1. Onderconstructie geprofileerd staal, dikte 0,75 mm 2. Eventueel dampremmende laag, R <sub>m</sub> = 0,00 m <sup>2</sup> K/W 3. Tauroxx, mechanisch bevestigd met stalen schroeven met tules, 4 stuks per m <sup>2</sup> , kern Ø 3,9 mm, lengte tule = isolatiedikte -20 mm 4. Dakbedekking R <sub>m</sub> = 0,06 m <sup>2</sup> K/W R <sub>si</sub> = 0,10 m <sup>2</sup> K/W, R <sub>se</sub> = 0,04 m <sup>2</sup> K/W, α = 0,05 (enkel van toepassing bij EPC)
	3,0	120	0,32	130	0,31	
	3,5	140	0,27	150	0,27	
	4,0	160	0,24	160	0,24	
	4,5	180	0,21	190	0,21	
	5,0	200	0,19	210	0,19	
	5,5	220	0,18	240	0,17	
	6,0	240	0,16	260	0,16	
6,3	260	0,15	270	0,15		
7,0	280	0,14	300	0,14		
<b>Stalen dakconstructie met stalen bevestigers</b> 	<b>R<sub>c</sub> waarde**</b> m <sup>2</sup> K/W	<b>Dikte</b> (mm)	<b>U-waarde</b> W/m <sup>2</sup> K	<b>Dikte</b> (mm)	<b>U-waarde</b> W/m <sup>2</sup> K	<b>Dakopbouw op staal</b> 1. Onderconstructie geprofileerd staal, dikte 0,75 mm 2. Eventueel dampremmende laag, R <sub>m</sub> = 0,00 m <sup>2</sup> K/W 3. Tauroxx, mechanisch bevestigd met stalen schroeven, 4 stuks per m <sup>2</sup> , kern Ø 3,9 mm, geen tules 4. Dakbedekking R <sub>m</sub> = 0,06 m <sup>2</sup> K/W R <sub>si</sub> = 0,10 m <sup>2</sup> K/W, R <sub>se</sub> = 0,04 m <sup>2</sup> K/W, α = 0,05 (enkel van toepassing bij EPC)
	3,0	130	0,30	130	0,32	
	3,5	150	0,26	160	0,26	
	4,0	170	0,23	180	0,23	
	4,5	190	0,21	200	0,21	
	5,0	210	0,19	220	0,19	
	5,5	230	0,18	240	0,18	
	6,0	250	0,16	270	0,16	
6,3	270	0,15	280	0,15		
7,0	300	0,14	310	0,14		
<b>Houten dakconstructie met kunststof tule bevestigers</b> 	<b>R<sub>c</sub> waarde**</b> m <sup>2</sup> K/W	<b>Dikte</b> (mm)	<b>U-waarde</b> W/m <sup>2</sup> K	<b>Dikte</b> (mm)	<b>U-waarde</b> W/m <sup>2</sup> K	<b>Dakopbouw op hout</b> 1. Onderconstructie in multiplexplaten, dikte 22 mm 2. Eventueel dampremmende laag, R <sub>m</sub> = 0,00 m <sup>2</sup> K/W 3. Tauroxx, mechanisch bevestigd met stalen schroeven met tules, 4 stuks per m <sup>2</sup> , kern Ø 3,9 mm, lengte tule = isolatiedikte -20 mm 4. Dakbedekking R <sub>m</sub> = 0,06 m <sup>2</sup> K/W R <sub>si</sub> = 0,10 m <sup>2</sup> K/W, R <sub>se</sub> = 0,04 m <sup>2</sup> K/W, α = 0,05 (enkel van toepassing bij EPC)
	3,0	120	0,30	130	0,30	
	3,5	130	0,26	150	0,26	
	4,0	160	0,23	170	0,23	
	4,5	180	0,21	190	0,21	
	5,0	200	0,19	210	0,19	
	5,5	220	0,17	230	0,17	
	6,0	240	0,16	250	0,16	
6,3	250	0,15	260	0,15		
7,0	280	0,14	290	0,14		
<b>Houten dakconstructie met stalen bevestigers</b> 	<b>R<sub>c</sub> waarde**</b> m <sup>2</sup> K/W	<b>Dikte</b> (mm)	<b>U-waarde</b> W/m <sup>2</sup> K	<b>Dikte</b> (mm)	<b>U-waarde</b> W/m <sup>2</sup> K	<b>Dakopbouw op hout</b> 1. Onderconstructie in multiplexplaten, dikte 22 mm 2. Eventueel dampremmende laag, R <sub>m</sub> = 0,00 m <sup>2</sup> K/W 3. Tauroxx, mechanisch bevestigd met stalen schroeven, 4 stuks per m <sup>2</sup> , kern Ø 3,9 mm, geen tules 4. Dakbedekking R <sub>m</sub> = 0,06 m <sup>2</sup> K/W R <sub>si</sub> = 0,10 m <sup>2</sup> K/W, R <sub>se</sub> = 0,04 m <sup>2</sup> K/W, α = 0,05 (enkel van toepassing bij EPC)
	3,0	120	0,31	130	0,31	
	3,5	140	0,27	150	0,27	
	4,0	160	0,24	170	0,24	
	4,5	190	0,21	190	0,22	
	5,0	210	0,19	220	0,19	
	5,5	230	0,17	240	0,17	
	6,0	250	0,16	260	0,16	
6,3	260	0,15	270	0,15		
7,0	290	0,14	310	0,14		

\* Isolatie in twee lagen

\*\* De R<sub>c</sub>-waarden zijn afgerond naar beneden tot op 0,5 m<sup>2</sup>K/W om de tabellen te vereenvoudigen voor gebruik.

De R<sub>c</sub>-waarden werden berekend volgens de NEN 1068 uitgave 2012 en het correctieblad NEN 1068/C1 uitgave 2014.

Voor alle thermische berekeningen kunt u ook op [rockwool.nl/rekenhulp](http://rockwool.nl/rekenhulp) het programma ROCKWOOL Rekenhulp raadplegen.



### Aandachtspunten

- Met harde topklaag naar boven verwerken;
- Uitsluitend aanbrengen op een droge ondergrond. Indien nodig losliggend vuil verwijderen;
- Bij isolatie in meerdere lagen, de plaatnaden van de bovenliggende laag laten verspringen t.o.v. die van de onderliggende laag;
- Droog verwerken en maatregelen nemen dat tijdens en na plaatsing vochtinsluiting is uitgesloten. Niet méér dakisolatieplaten plaatsen dan op dezelfde werkdag kan worden afgedicht;
- Bij overmatige belasting tijdens de uitvoering dienen de dakisolatieplaten aanvullend beschermd te worden door, bijvoorbeeld het aanbrengen van multiplex platen;
- Zonnepanelen of andere installaties steeds op drukverdelende betontegels plaatsen tot een gewicht van maximaal 50 kg per tegel van 30 x 30 cm of +/- 550 kg/m<sup>2</sup> voor andere drukverdeeloppervlakte;
- Vegetatiedaken beperken tot maximaal 400 kg/m<sup>2</sup> verzadigd gewicht (extensieve en licht intensieve dakbegroeiing).

### Plaatsing

Het is belangrijk ROCKWOOL dakisolatieplaten zo nauwsluitend mogelijk en in verband te leggen, bij voorkeur in halfsteens. Dankzij de goede dimensiestabiliteit blijven de naden gesloten. Maak de platen op maat met een zaag en werk daarmee langs een rechte lat of rei. Verwerk geen beschadigde platen.

De platen moeten altijd in de lengte haaks op de cannellurerichting van het staaldak worden gelegd.



- Bij mechanisch bevestigde daksystemen de isolatieplaten of -plaatstukken additioneel met minimaal 1 schroef per plaat bevestigen (zogenaamde werkparker).
- Bij mechanische bevestiging is de combinatie van schroeven met tules het beste om koudebruggen te vermijden. Een alternatief is schroeven met extra winding onder de schroefkop en aangepaste drukverdeelplaatjes om stapvastheid te verzekeren.

## Services

### Technisch advies

Bij onze bouwkundige specialisten kunt u terecht voor advies met betrekking tot bouwregelgeving, thermische en bouwfysische berekeningen, detailleringen, producttoepassingen, verwerking en actuele thema's zoals BENG, brandveiligheid, circulariteit en akoestiek. [rockwool.nl/technischadvies](http://rockwool.nl/technischadvies)

### Pallet Retour Service

Laat lege pallets niet rondslingeren op de bouwplaats, maar laat ze gratis ophalen middels onze Pallet Retour Service. [rockwool.nl/palletretourservice](http://rockwool.nl/palletretourservice)

### Rockcycle®

Met Rockcycle helpen we u bij het inzamelen van steenwolresten van de bouwplaats voor recycling en de verdere logistieke afhandeling. [rockwool.nl/rockcycle](http://rockwool.nl/rockcycle)

### Legplanservice

De ROCKWOOL legplanservice helpt gratis en vrijblijvend bij het ontwerpen van een optimaal afschotplan. [rockwool.nl/legplanservice](http://rockwool.nl/legplanservice)



## Tools

### Rekenhulp

Maak gebruik van de gratis ROCKWOOL Rekenhulp voor het maken van thermische berekeningen van de gebouwschil. [rockwool.nl/rekenhulp](http://rockwool.nl/rekenhulp)

### Bestekservice

Download de gewenste bestekteksten met de gratis online bestekservice van ROCKWOOL. [rockwool.nl/bestekservice](http://rockwool.nl/bestekservice)

### BIM Solution Finder

De BIM Solution Finder biedt de meest actuele BIM-objecten en -modellen voor een groot deel van het ROCKWOOL assortiment. [rockwool.nl/bim](http://rockwool.nl/bim)

### dB Check

De dB Check voor platte daken biedt eenvoudig en snel inzicht in het effect van ROCKWOOL platdak isolatie op de akoestische prestatie van het dak. [rockwool.nl/dbcheck](http://rockwool.nl/dbcheck)

## ROCKWOOL B.V.

Industrieweg 15, 6045 JG Roermond, The Netherlands  
Postbus 1160, 6040 KD Roermond, The Netherlands  
T +31 (0) 475 35 35 35  
E [info@rockwool.nl](mailto:info@rockwool.nl) · [rockwool.nl](http://rockwool.nl)

