

MetaalbouwPlaat 207 (black) Next

Isolatie voor metalen gevels



Productomschrijving

De MetaalbouwPlaat 207 (black) Next is een lichte en veerkrachtige rotswolplaat, van de nieuwste generatie met een zeer gunstig milieuprofiel, voor thermische en akoestische vulling van binnendozen.

De MetaalbouwPlaat 207 black Next is éézijdig voorzien van een zwart glasvlies.

Toepassing

MetaalbouwPlaat 207 Next – de volgende generatie steenwol voor professionele binnendoosoplossingen: optimale geluidsreductie, thermisch comfort en een sterk verbeterd milieuprofiel.

De MetaalbouwPlaat 207 black Next wordt toegepast in geperforeerde wanden.



ROCKWOOL®

IF IT'S WORTH BUILDING

MetaalbouwPlaat 207 (black) Next

Isolatie voor metalen gevels

ROCKWOOL Next

Next is de nieuwe generatie rotswolisolatie van ROCKWOOL, ontwikkeld om de duurzaamheid naar een hoger niveau te tillen. Met Next bieden wij isolatieproducten met een sterk verbeterd milieuprofiel, zonder concessies aan kwaliteit, prestaties of gebruiksgemak.
rockwool.be/next

Productvoordelen

- Goede akoestische prestatie;
- Gemakkelijk en snel te verwerken door professional;
- Goede geluidsisolerende prestaties en uitstekende geluidabsorberende eigenschappen in geperforeerde binnendozen;
- Uitstekend thermisch isolerend, niet onderhevig aan krimp of uitzetting. Geen thermische veroudering en dus constante isolerende prestaties gedurende de hele levensduur van het gebouw;
- Veroorzaakt vrijwel geen rookontwikkeling en geen giftige gassen bij brand. Bestand tegen temperaturen tot boven de 1.000°C. Beperkt daarmee de uitbreiding van brand;
- Beste brandreactieclassificatie Euro-brandklasse A1, volgens EN 13501-1 ;
- Milieuvriendelijk, natuurlijk materiaal en volledig recycleerbaar. Draagt in belangrijke mate bij aan de duurzaamheid van gebouwen;
- Waterafstotend, niet-hygroscopisch en niet-capillair;
- Chemisch neutraal en veroorzaakt of bevordert geen corrosie;
- Geen voedingsbodem voor schimmels.

Assortiment, R_D- en U-waarden

Dikte (mm)	R _D (m².K/W)	max. U-waarde in m².K/W			
		Binnendoostype			
		90/500	90/600	100/600	110/600
60	1,60	1,55	1,39	1,39	1,38
70	1,85	1,42	1,27	1,26	1,26
80	2,15	1,31	1,17	1,16	1,15
90	2,40	1,14	1,02	1,08	1,07
100	2,70			0,95	1,03

Afmetingen: 1.200 x 505 mm en 1.200 x 605 mm

Andere diktes beschikbaar: 110 tot 160 mm per stap van 10 mm.

Technische informatie

	Waarde	Norm
λ _D	0,037 W/m.K	EN 12667
Euro-brandklasse: 207 Next	A1	EN 13501-1
Euro-brandklasse: 207 black Next	A1	EN 13501-1
Waterabsorptie	WS (<1 kg/m²)	EN 1609
Dampdiffusieweerstandsgetal	μ ~1,0*	
CE-markering	Ja	

* MetaalbouwPlaat 207 Next

Geluidsisolatie

De MetaalbouwPlaat 207 (black) Next is sterk geluidsisolerend, geluidabsorberend en zeer geschikt voor wandconstructies van gebouwen waarbij het akoestisch binnencomfort van groot belang is. Door de toepassing van geperforeerde binnendozen kan de natuurlijke geluidabsorptie van ROCKWOOL isolatie optimaal benut worden bij het beperken van het interne geluidsniveau. Lawaai veroorzaakt door bijvoorbeeld machines in een gebouw wordt effectief verminderd, waardoor de werkomstandigheden aanzienlijk kunnen verbeteren.

Luchtgeluidsprestaties van MetaalbouwPlaat 207 Next

Geluidsisolatie (dB) MetaalbouwPlaat 207 Next, 90 mm dik niet geperforeerde binnendoos 90/500		
Frequentie (Hz)	1/3 oct.	1/1 oct.
100	13,9	
125	21,0	17,6
160	24,4	
200	28,8	
250	35,0	32,3
315	38,3	
400	39,7	
500	42,4	41,9
630	45,7	
800	47,4	
1.000	48,1	48,0
1.250	48,7	
1.600	49,5	
2.000	50,7	49,8
2.500	49,4	
3.150	48,9	
4.000	49,2	49,1
5.000	49,3	
R _w (ISO 717-1)	43	

Verwerking

- De afmetingen van de MetaalbouwPlaat 207 (black) Next zijn afgestemd op de gangbare metalen binnendozen;
- De platen rusten op de onderflens van de binnendoos en worden door de bovenflens van de doos vastgehouden;
- De rotswolplaat moet achter in de doos goed aansluiten;
- De platen moeten onderling goed sluitend zijn aangebracht;
- De luchtdichtheid van de metaalbouwplaat komt niet door de isolatie maar door het luchtdicht monteren van de gesloten binnendozen en door een luchtscherm in een waterkerende maar dampopen folie aan de buitenzijde van de isolatie.

Verdere aanbevelingen worden verstrekt op aanvraag.

Verticale buitenbeplating

Na plaatsing van de isolatieplaten wordt de buitenbeplating met bevestigingsschroeven tegen de flenzen van de binnendozen gemonteerd. De buitenbeplating wordt onderling verbonden met secundaire bevestigingsmiddelen.

Horizontale buitenbeplating op omegaprofielen

Na plaatsing van de isolatieplaten worden de omegaprofielen met bevestigingsschroeven tegen de flenzen van de binnendozen gemonteerd. De horizontale buitenbeplating wordt daarna op de omegaprofielen gemonteerd met bevestigingsschroeven.

Services

Technisch Advies

Bij onze bouwkundige specialisten kunt u terecht voor advies met betrekking tot bouwregelgeving, thermische en bouwfysische berekeningen, detailleringen, producttoepassingen, verwerking en actuele thema's zoals brandveiligheid, circulariteit en akoestiek. Onze bouwkundige specialisten denken graag in een vroeg stadium met u mee, om zo de optimale isolatie-oplossing te vinden voor uw project.
rockwool.be/contact

Pallet Retour Service

Laat lege pallets niet rondslingeren op de bouwplaats, maar laat ze gratis ophalen middels onze Pallet Retour Service.
rockwool.be/palletretourservice

Rockcycle®

Met Rockcycle helpen we u bij het inzamelen van rotswol-resten van de bouwwerf voor recyclage en de verdere logistieke afhandeling.
rockwool.be/rockcycle

Tools

Bestekservice

Download de gewenste bestekteksten met de gratis online bestekservice van ROCKWOOL.
rockwool.be/bestekservice

ROCKWOOL Belgium NV

Oud Sluisstraat 5, 2110 Wijnegem, Belgium

T +32 (0) 2 715 68 05

E info@rockwool.be · rockwool.be

Productwijzigingen zijn voorbehouden zonder voorafgaande berichtgeving.

ROCKWOOL kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele aanwezigheid van (zet)fouten en onvolledigheden.



ROCKWOOL®

IF IT'S WORTH BUILDING