



# Membrane Intello Rockfol



Membrane en polyéthylène  
pour l'étanchéité à l'air



## Les + Produit

- Protection maximale contre les dégâts au bâtiment et les moisissures grâce à un facteur d'hygrovariabilité supérieur à 100
- Pour des parois pérennes : forte résistance au vieillissement et durabilité à long terme prouvées et certifiées par des organismes indépendants (ETA-18/1146)
- Stabilité dimensionnelle, extrêmement résistant aux déchirures

Caractéristiques	Performances
Largeur (mm)	1 500
Longueur (mm)	50 000
m <sup>2</sup> / rouleau	75
Grammage	85 g/m <sup>2</sup>
Epaisseur	0,25 mm
Coefficient de résistance diffusion vapeur $\mu$	56 000
Valeur sd	14 m
Valeur sd hygrovariable	0,25 - >25 m
Résistance à la température	stable entre -40 °C et +80 °C
Conductivité thermique	0,04 W/(m.K)
Etiquette sanitaire	A+