

Jetrock 2



La laine de roche nodulée est utilisée pour l'isolation des combles perdus par soufflage mécanisé.



Caractéristiques	Performances
Réaction au feu (Euroclasse)	A1
Conductivité thermique (W/m.K)	0,044
Masse volumique nominale (kg/m ³)	19 à 24
Classe de tassement	S1
Absorption d'eau à court terme par immersion partielle	WS
Transmission de vapeur d'eau	MU1
Étiquetage sanitaire	A+

Diplômes		
ACERMI 17/D/015/1195	KEYMARK 008-SDG5-D1195	DoP CPR-DoP-FR-091

LES AVANTAGES POUR L'INSTALLATEUR	LES BÉNÉFICES POUR LE MAÎTRE D'OUVRAGE
<ul style="list-style-type: none"> Jusqu'à 100 m²/h - soit 30 sacs - avec les machines à souffler ROCKWOOL Stable au vent : uniformité d'épaisseur sur toute la surface isolée Pose plus rapide sans déflecteur, système breveté avec grille Certifié jusqu'à R=15 m².K/W sans danger pour la plaque de plâtre Gamme d'accessoires pour une conformité totale au DTU 45.11 	<ul style="list-style-type: none"> Pas de travaux à l'intérieur de la maison, ni sur la toiture Réduit les bruits venant de l'extérieur et favorise le confort été comme hiver Incombustible : contribue à la sécurité de l'habitation Une isolation définitive de vos combles sans perte de performance dans le temps Résiste à l'eau et à l'humidité : des combles et un plafond sain R=7 / Déphasage 8h R=9 / Déphasage > 9h



Respecte les recommandations du DTU 45.11

Performances thermiques				
Niveau de résistance thermique déclarée (m ² .K/W)	Épaisseur après tassement (mm)	Épaisseur minimale installée (mm)	Taux de remplissage minimal (kg/m ²)	Taux minimal d'utilisation des sacs (sacs pour 100 m ²)
2,00	88	90	1,70	8,4
2,50	110	115	2,20	10,60
3,00	132	135	2,60	12,70
3,50	154	160	3,00	14,80
4,00	176	180	3,40	16,90
4,50	198	200	3,80	19,00
5,00	220	225	4,30	21,10
5,50	242	245	4,70	23,20
6,00	264	270	5,10	25,30
6,50	286	290	5,50	27,40
7,00	308	315	6,00	29,60
7,50	330	335	6,40	31,70
8,00	352	360	6,80	33,80
8,50	374	380	7,20	35,90
9,00	396	400	7,60	38,00
9,50	418	425	8,10	40,10
10,00	440	445	8,50	42,20
10,50	462	470	8,90	44,30
11,00	484	490	9,30	46,40
11,50	506	515	9,80	48,60
12,00	528	535	10,20	50,70
12,50	550	560	10,60	52,80
13,00	572	580	11,00	54,90
13,50	594	600	11,40	57,00
14,00	616	625	11,90	59,10
14,50	638	645	12,30	61,20
15,00	660	670	12,70	63,30

Performances acoustiques	
PV n° 404/18/182/1	PV n° 404/18/182/2

Référence et conditionnement					
Référence	Conditionnement	Sacs / palette	Kg / palette	Camion tautliner kg / chargement (18 palettes)	Code EAN
236373	Sac plastique de 20 kg	35	700	12 600	3 53731 1012530

Classe de produit : A. Pour plus d'informations : se référer au tarif en vigueur