


Frontrock PRO

Kontaktne fasade


2 GUSTOĆE U
1 PLOČI

OPIS PROIZVODA

Izolacijske ploče kamene vune dvoslojne gustoće za kontaktne tankoslojne i debeloslojne sustave. Gornji sloj velike tvrdoće posebno je označen natpisom "ROCKWOOL" ili crtom i uvijek mora biti okrenut prema van.

PRIMJENA

ROCKWOOL Frontrock PRO ploče dvoslojne gustoće preporučuju se za ugradnju na tankoslojnim i debeloslojnim fasadnim sustavima. Prednost dvoslojnih ploča su bolje mehaničke karakteristike zbog vanjskog tvrdog sloja veće gustoće. Frontrock PRO osigurava odličnu toplinsku izolaciju, štiti u slučaju požara i poboljšava zvučno izolacijsku moć zidova na koje se aplicira. Učvršćuje se ljepljenjem i mehaničkim pričvrstnicama po ploči.

SVOJSTVA

- negoriv materijal - reakcije na požar A1
- odlična toplinsko izolacijska svojstva - niska vrijednost toplinske provodljivosti (λ) dodatno poboljšana unutrašnjim slojem manje gustoće
- dvoslojne ploče - vanjski sloj velike gustoće pridonosi mehaničkim karakteristikama fasadnog sustava
- pridonosi zvučno izolacijskoj moći konstrukcije zida zahvaljujući vlaknastoj strukturi kamene vune
- veće dimenzije za bržu ugradnju
- paropropusnost
- vodoodbojnost
- dimenzijska stabilnost
- kemijska neutralnost

DIMENZIJE PROIZVODA I PODACI O PAKIRANJU

Debljina (mm)	60	80	100	120	140	150	160	180	200	220	240	260	280
Dužina x širina (mm)	1000 x 600												
m ² / pakiranje	4,20	3,00	2,40	1,80	1,80	1,80	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
m ² / paleta	50,40	36,00	28,80	21,60	21,60	14,40	19,20	14,40	14,40	14,40	9,60	9,60	9,60

Proizvodi se isporučuju u paketima na drvenim paletama dimenzija 2000 x 1200 mm x najviše 1425 mm

TEHNIČKI PARAMETRI

Svojstvo	Simbol	Vrijednost	Norma
Reakcija na požar	-	A1	HRN EN 13501-1
Deklarirana toplinska provodljivost	λ_D	0,034 W/[mK]	HRN EN 12667
Tolerancija debljine	T5	- 1 mm / + 3 mm	HRN EN ISO 29466
Tlačna čvrstoća kod 10% deformacije	CS(10) 10	$\sigma_{10} = 10$ kPa	HRN EN ISO 29469
Delaminacijska čvrstoća	TR 7,5	$\sigma_{mt} = 7,5$ kPa	HRN HRN EN 1607
Paropropusnost	MU 1	$\mu = 1$	HRN EN 12086
Kratkotrajna vodoupojnost	WS	$W_p \leq 1$ kg/m ²	HRN EN ISO 29767
Dugotrajna vodoupojnost	WL(P)	$W_{lp} \leq 3$ kg/m ²	HRN EN 12087
Talište	T _t	> 1000°C	HRN DIN 4102

debljina

Ključ za obilježavanje	60-280 mm	MW-EN 13162-T5-CS(10)10-TR7,5-DS(70,-)-DS(70,90)-WS-WL(P)-MU1*
Izjava o svojstvima (DoP)	60-280 mm	CPR-DoP-ADR-092

*MW - mineralna vuna; EN - europska norma; Ti - tolerancija debljine; DS(70,90) – dimenzijska stabilnost pri određenim uvjetima temperature i relativne vlažnosti zraka; CS(10) - tlačna čvrstoća; TR - delaminacijska čvrstoća; PL(5) - točkasto opterećenje pri 5 mm deformacije; WS - kratkotrajna vodoupojnost; WL(P) - dugotrajna vodoupojnost; MU1 - difuzija vodene pare (paropropusnost)

DEBLJINA i R_D

Debljina (mm)	60	80	100	120	140	150	160	180	200	220	240	260	280
Toplinski otpor R _D [m ² K/W]	1,75	2,35	2,90	3,50	4,10	4,40	4,70	5,25	5,85	6,45	7,05	7,60	8,20

ROCKWOOL ADRIATIC d.o.o.

Sjedište i proizvodnja, Poduzetnička zona Pićan Jug 130, Zajci

HR – 52333 Potpićan

Ured prodaje, Radnička cesta 80, HR - 10000 Zagreb

Tel +385 1 6197 600

www.rockwool.hr

Sve informacije u ovom tehničkom listu odnose se na svojstva proizvoda mjerodavna u vrijeme tiskanja tehničkog lista. Molimo Vas da od svog dobavljača uvijek zatražite najnovije izdanje tehničkog lista, budući da kontinuirano radimo na razvoju proizvoda.