

Klimamat 40/Larock 40 ALS

Tehničke izolacije

OPIS PROIZVODA

Klimamat 40/Larock 40 ALS je lamelna blazina od kamene vune s okomito orijentiranim vlaknima. Jednostrano je kaširana ojačanom aluminijskom folijom, koja osim površinske zaštite djeluje i kao parna brana (važno je pravilno izvesti spojeve između blazina samoljepljivom aluminijskom trakom). Zbog okomito orijentiranih vlakana Klimamat 40/Larock 40 ALS vrlo je savitljiv i odlično se prilagođava raznim površinama. Dodatno, okomito orijentirana vlakna povećavaju otpornost na opterećenje i pritisak.

SVOJSTVA

- u potpunosti negoriv materijal, reakcije na požar razreda A1
- odlična toplinsko izolacijska svojstva, niska vrijednost toplinske provodljivosti (λ)
- odlična zvučno izolacijska svojstva zbog vlaknaste strukture
- vodoodbojnost
- dimenzijska stabilnost
- kemijska inertnost
- kompaktnost

PRIMJENA

Klimamat 40/Larock 40 ALS prvenstveno je namijenjen za toplinsku i zvučnu izolaciju ventilacijskih kanala te ostalih kanala za razvod toplog i hladnog zraka i izolaciju cjevovoda. Osim toga, može se primijeniti i za izolaciju velikih zaobljenih površina te bojlera.

DIMENZIJE PROIZVODA I PODACI O PAKIRANJU

Debljina (mm)	30	50	80	100
Dužina (mm)	8 000	5 000	3 000	2 500
Širina (mm)	1000			

TEHNIČKI PARAMETRI

Svojstvo	Simbol	Vrijednost			Jedinica mjere	Norma
Reakcija na požar	-	A1			-	HRN EN 13501-1
Granična temperatura primjene	-	250			°C	HRN EN ISO 18097
Toplinska provodljivost λ u ovisnosti o temperaturi t	t	10	100	250	°C	HRN EN 12667
	λ	0,040	0,061	0,126	W/mK	
Specifični toplinski kapacitet	C_p	840			J/kgK	-
Točka tališta	T_t	> 1000			°C	DIN 4102

Ključ za obilježavanje

MW EN 14303-T4-ST(+)250

Izjava o svojstvima (DoP)

RW-PL-G-1800-I

Na strani gdje je aluminijska folija maksimalna dozvoljena temperatura iznosi 100°C.

ROCKWOOL ADRIATIC d.o.o.

Sjedište i proizvodnja, Poduzetnička zona Pićan Jug 130, Zajci
HR – 52333 Potpićan

Ured prodaje, Radnička cesta 80, HR - 10000 Zagreb

Tel +385 1 6197 600

www.rockwool.hr

Sve informacije u ovom tehničkom listu odnose se na svojstva proizvoda mjerodavna u vrijeme tiskanja tehničkog lista. Molimo Vas da od svog dobavljača uvijek zatražite najnovije izdanje tehničkog lista, budući da kontinuirano radimo na razvoju proizvoda.