

Multirock 33

Повеќенаменски производ

ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ

Плочи од камена волна со средна густина за топлинска, звучна и противпожарна изолација на различни конструкции. Плочите се водоодбивни низ целиот пресек. Multirock 33 се испорачува во пакување „Slim pack“.


ПРИМЕНА

Плочите ROCKWOOL Multirock 33 се приспособени за изолација на лесни монтажни преградни ѕидови од гипс картон плочи, поткровје, дрвени подови, спуштени плафони, ѕидови од внатрешната страна. Можат да се вградат во вентилирани и „сендвич“ фасади, помеѓу профилирани метални елементи каде што плочите не се изложени на оптоварување на притисок, и монтажни

објекти со дрвена или метална конструкција.

СВОЈСТВА

- негорлив материјал - реакции на пожар A1
- звучно изолациони својства - со својата влакнеста структура придонесува за звучно изолациона моќ на конструкцијата на ѕидот
- одлични својства на топлинска изолација - ниска вредност на топлинска спроводливост (λ)
- паропропустливост
- водоодбивност
- димензионална стабилност
- хемиска неутралност



SLIM PACK
ПАКУВАЊЕ

ДИМЕНЗИИ НА ПРОИЗВОДОТ И ПОДАТОЦИ ЗА ПАКУВАЊЕТО

Дебелина (mm)	30	40	50	60	70	80	100	120	140	150	160	180	200	220	240	250
Должина x ширина (mm)	1200 x 600															
m ² / пакување	12,96	10,80	8,64	7,20	5,76	5,76	4,32	3,60	2,88	2,88	2,16	2,16	2,16	2,16	1,44	1,44
m ² / палета	207,36	172,80	138,24	115,20	92,16	92,16	69,12	57,60	46,08	46,08	34,56	34,56	34,56	34,56	23,04	23,04

Производите се испорачуваат во пакувања на палети со димензии од 1200 x 1200 x максимално 2520 mm, заштитени со РЕ фолија.

ТЕХНИЧКИ ПАРАМЕТРИ

Својство	Симбол	Вредност	Норма
Реакција на пожар	-	A1	EN 13501-1
Декларирана топлинска спроводливост	λ_D	0,033 W/[mK]	EN 12667
Толеранција на дебелина	T4	- 3 mm / + 5 mm	EN ISO 29466
Краткотрајна водовпивливост	WS	$\leq 1 \text{ kg/m}^2$	EN ISO 29767
Долготрајна водовпивливост	WL(P)	$\leq 3 \text{ kg/m}^2$	EN 12087
Паропропустливост	MU 1	$\mu = 1$	EN 12086
Густина	ρ	50 kg/m ³	EN 1602
Отпорност на проток на воздух	AF _r 12	$r \geq 12 \text{ kPa} \cdot \text{s/m}^2$	EN ISO 9053
Точка на топење	T _i	> 1000°C	DIN 4102
Дебелина			
Клуч за обележување	30-250 mm	MW-EN 13162-T4-DS(70,90)-WS-WL(P)-MU1-AFr12*	
Декларација за својства (DoP)	30-250 mm	CPR-DoP-ADR-116	

*MW - минерална волна; EN - европска норма; Ti - толеранција на дебелина; WS – краткотрајна водовпивливост; WL(P) - долготрајна водовпивливост; MU1 – дифузија на водена пара (паропропустливост); AFr – отпорност на проток на воздух

ДЕБЕЛИНА И R_D

Дебелина (mm)	30	40	50	60	70	80	100	120	140	150	160	180	200	220	240	250
Топлински отпор R _D [m ² K/W]	0,90	1,20	1,50	1,80	2,10	2,40	3,00	3,60	4,20	4,50	4,80	5,45	6,05	6,65	7,25	7,55

ROCKWOOL ADRIATIC d.o.o.

Седиште и производство, Претприемачка зона Пиќан Југ 130, Зајци
ХР – 52333 Потпиќан

Канцеларија за продажба, Радничка цеста 80, ХР - 10000 Загреб

Тел 385 1 6197 600

www.rockwool.mk

Сите информации во овој технички лист се однесуваат на својствата на производот важечки во моментот на печатење на техничкиот лист. Ве молиме, од својот добавувач секогаш побарајте го најновото издание на техничкиот лист, бидејќи континуирано работиме на развој на производи.