

Multirock 35

Повеќенаменски производ


SLIM PACK
ПАКУВАЊЕ

ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ

Повеќенаменски плочи од камена волна за топлинска, звучна и противпожарна изолација. Плочите се водоодбивни низ целиот пресек. Multirock 35 се испорачува во пакување „Slim pack“. „Slim pack“ е технологија за компресија која ја зголемува количина на плочи во пакувањето.

ПРИМЕНА

ROCKWOOL Multirock 35 се препорачува за изолација на лесни монтажни преградни ѕидови од гипс картон плочи, поткровја, дрвени подови, спуштени плафони, ѕидови од внатрешна страна. Тие можат да се инсталираат помеѓу профилирани метални елементи каде што плочите не се изложени на оптоварување на притисок и монтажни згради со дрвена или метална конструкција.

СВОЈСТВА

- негорлив материјал - реакција на пожар A1
- звучно-изолациони својства
- одлични топлинско изолациони својства - ниска вредност на топлинската спроводливост (λ)
- паропропустливост
- водоодбивност
- димензионална стабилност
- хемиска неутралност

ДИМЕНЗИИ НА ПРОИЗВОДОТ И ПОДАТОЦИ ЗА ПАКУВАЊЕТО

Дебелина (mm)	40	50	60	70	80	100	120	140	150	160	200
Должина x ширина (mm)	1200 X 600										
m ² / пакување	12,96	10,80	8,64	7,20	7,20	5,76	4,32	3,60	3,60	3,60	2,88
m ² / палета	207,36	172,80	138,24	115,20	115,20	92,16	69,12	57,60	57,60	57,60	46,08

Производите се испорачуваат во пакувања на палети со димензии од 1200 x 1200 x максимално 2520 mm, заштитени со PE фолија.

ТЕХНИЧКИ ПАРАМЕТРИ

Својство	Симбол	Вредност	Норма
Реакција на пожар	-	A1	EN 13501-1
Декларирана топлинска спроводливост	λ_D	0,035 W/[mK]	EN 12667
Толеранција на дебелина	T2	- 5 mm / + 15 mm	EN ISO 29466
Краткотрајна водовпивливост	WS	$\leq 1 \text{ kg/m}^2$	EN ISO 29767
Долготрајна водовпивливост	WL(P)	$\leq 3 \text{ kg/m}^2$	EN 12087
Паропропустливост	MU 1	$\mu = 1$	EN 12086
Густина	ρ	30 kg/m ³	EN 1602
Отпорност на проток на воздух	AF _r 6	$r \geq 6 \text{ kPa} \cdot \text{s/m}^2$	HRN EN ISO 9053
Точка на топење	T _t	> 1000°C	HRN DIN 4102

Клуч за обележување	40-200 mm	MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1-AFr6*
Декларација за својства (DoP)	40-200 mm	CPR-DoP-ADR-115

*MW - минерална волна; EN - европска норма; T_i - толеранција на дебелина; WS – краткотрајна водовпивливост; WL(P) - долготрајна водовпивливост; MU1 – дифузија на водена пара (паропропустливост); AFr – отпорност на проток на воздух

ДЕБЕЛИНА И R_D

Дебелина (mm)	40	50	60	70	80	100	120	140	150	160	200
Топлински отпор R _D [m ² K/W]	1,10	1,40	1,70	2,00	2,25	2,85	3,40	4,00	4,25	4,55	5,70

ROCKWOOL ADRIATIC d.o.o.

Седиште и производство, Претприемачка зона Пиќан Југ 130, Зајци
ХР – 52333 Потпиќан
Канцеларија за продажба, Радничка цеста 80, ХР - 10000 Загреб
Тел 385 1 6197 600
www.rockwool.mk

Сите информации во овој технички лист се однесуваат на својствата на производот важечки во моментот на печатење на техничкиот лист. Ве молиме, од својот добавувач секогаш побарајте го најновото издание на техничкиот лист, бидејќи континуирано работиме на развој на производи.