

Hardrock 1000

Твърди плоскости от каменна вата "Dual Density" от два интегрирани влагоустойчиви и влагоотблъскващи слоя.

Област на приложение

Плоскостите Hardrock 1000 се използват за топлоизолация, шумозащита и пожарна защита на покриви от тип тераса в един или два слоя, според случая. Монтират се върху конструкцията с метални дюбели, механични анкери, битумно или полиуретаново лепило; могат да бъдат покрити с блестящ чакъл или плочки за неизползвани тераси за защита от вятър. Плочите издържат на механични натоварвания.

Плоскостите Hardrock 1000 в голям формат (маркирани с GF – „grand format“) се доставят на палети, опаковани в полиетиленово фолио, обозначено с името на производителя. Основните характеристики са отбелязани на етикета на продукта.



Свойства на каменната вата ROCKWOOL

- Хидрофобни плочи, които са паропропускливи, с постоянни размери, с устойчивост в алкална среда.
- Високо точково натоварване 1000 N (устойчивост на удари, механичен шок).
- Минерални продукти, устойчиви на вредители, които не са вредни за здравето.

Размери, гама продукти и опаковки								
Дебелина (мм)	50	60	80	100	120	140	150	160
Дължина x ширина (мм)	2000 x 1200							
m ² /палет (GF)	60.00	48.00	38.40	28.80	19.20	19.20	19.20	19.20

Термична устойчивост R ₀								
Дебелина (мм)	50	60	80	100	120	140	150	160
R ₀ (m ² K/W)	1,25	1,50	2,05	2,55	3,05	3,55	3,80	4,10

Технически параметри

Свойства	Символ	Стойност	Ед.м.	Стандарт
Реакция на огън	-	A1	-	EN 13501-1
Обявен коефициент на топлопроводимост	λ ₀	0,039	W/(m·K)	EN 12667
Фактор на устойчивост на парна дифузия	μ	1	(-)	EN 13162
Точково натоварване	F _p	1000	N	EN 12430
Якост на натиск при деформация от 10 % за цялата плоча	σ ₁₀	≥ 70	kPa	EN 826
Якост на натиск при деформация от 10 % за горния слой на плочата	σ ₁₀	≥ 90	kPa	EN 826
Издръжливост на опън, перпендикулярен на повърхността на плочата	σ _{mt}	≥ 15	kPa	EN 1607
Специфично топлопренасяне	c _p	1030	J/(kg·K)	EN 12524
Коефициент на абсорбция на водата (кратка продължителност)	W _p	≤ 1	kg/m ²	EN 1609
Коефициент на абсорбция на водата (голяма продължителност)	W _{lp}	≤ 3	kg/m ²	EN 12087
Точка на топене	t _t	1000	°C	DIN 4102
Толеранс на дебелина	-	T5	-	EN 13162

Технически сертификати - обозначение CE	1020 - CPR - 010041766
Декларация за експлоатационни качества	CPR-DoP-PLO-026
Система за управление на качеството	EN ISO 9001: 2015 Сертификат №: 00.12.1901 EUROCERT Гърция
Система за управление на околната среда	EN ISO 14001: 2015 Сертификат №: 00.02.1223 EUROCERT Гърция
Система за управление на здравето и трудова безопасност	ISO 45001: 2018 Сертификат №: 00.05.0232 EUROCERT Гърция
Уникален идентификационен номер	MW-EN 13162 T5-CS(10)70*-PL(5)1000-TR15-DS(70,-)-DS(70,90)-MU1-WS-WL(p) *Якост на натиск CS(10) за горния слой на дъската е 90 kPa

ROCKWOOL България

бул. "Драган Цанков" 23А, 1113 София, България
Тел.: +359 2 943 9560, <https://www.rockwool.com/bg>