

TECHROCK 60 FB1

TECHNICKÝ LIST

OPIS VÝROBKU	Doska z kamennej vlny s povrchovou úpravou netkanou sklotextíliou na izoláciu technologických zariadení.				
KÓD VÝROBKU	MW-EN 14303-T3-ST(+)250-AW0,90-WS1 pre hr. 50 mm MW-EN 14303-T3-ST(+)250-WS1 pre hr. < 60 mm MW-EN 14303-T4-ST(+)250-WS1 pre hr. ≥ 60 mm				
NORMA	EN 14303:2009+A1:2013				
CERTIFIKÁT CE	1023-CPR-1210 P				
OBĽASŤ POUŽITIA	Oblasť použitia nehorľavej izolácie: - vzduchotechnické potrubia a klimatizácia - absorpčné tlmíče hluku vo vzduchotechnických potrubíach				
TECHNICKÉ PARAMETRE	Súčiniteľ tepelnej vodivosti				
	Teplota [°C]	10	50	150	250
	λ [W/mK]	0,036	0,041	0,062	0,093
BALENIE A SKLADOVANIE	Trieda reakcie na oheň		A1		
	Najvyššia prevádzková teplota		250 °C		
	Zvuková pohltivosť AW:		0,90 pre hr. 50 mm		
	Krátkodobá nasiakavosť WS		≤ 1 kg/m²		
Dosky TECHROCK 60 FB1 sú dodávané na paletách 2 000 × 1 200 × 1 330 mm balených do polyetylénovej fólie s označením výrobcu a základnými údajmi na štítku. Balenie je určené na vonkajšie skladovanie na rovnej a odvodnenej ploche iba v neporušenom obale. Palety sa skladujú max. v 2 vrstvách na sebe. Rozbalené dosky z palety musia byť skladované na suchom mieste. Za všetky obalové materiály, ktoré spoločnosť ROCKWOOL Slovensko, s.r.o. uvádza na trh alebo do obehu na Slovensku, bol spoločnosti ENVI - PAK, a. s. na základe zmluvy o združenom plnení uhradený poplatok za zabezpečenie spätného odberu a zhodnotenia odpadov z obalov.					



dĺžka	šírka	hrúbka	počet dosiek v balíku	počet balíkov na palete
[mm]	[mm]	[mm]	[ks]	[m ²]
2 000	1 200	50	24	57,6
2 000	1 200	100	12	28,8

Výrobok je dodávaný po ucelených paletách.

Informácie obsiahnuté v tomto technickom liste sú platné v čase jeho vydania. Vzhľadom na neustály vývoj materiálov môže dochádzať k zmenám ich vlastností a výrobca si vyhradzuje právo tieto údaje meniť.