

KLIMAMAT

původní název: LAROCK 40 ALS

POPIS VÝROBKU	Nehořlavá rohož s kolmou orientací vláken z kamenné vlny. Lamely jsou na jedné straně opatřené polepem hliníkovou fólií vyztuženou skelnou mřížkou. Kolmá orientace vláken výrazně zlepšuje mechanické vlastnosti rohože, které jsou odolné a pružné.													
KÓD VÝROBKU	MW-EN-14303-T4-ST(+)-250-WS1-MV2													
NORMA	EN 14303:2009+A1:2013													
CERTIFIKÁT CE	1023-CPR-1210 P													
OBLAST POUŽITÍ	<p>Nehořlavá izolace pro:</p> <ul style="list-style-type: none"> vzduchotechnická potrubí (kruhových i pravouhých) a klimatizace rozvody tepla a teplé vody ostatní rozvody a tělesa TZB nádrže, bojler, zásobníky TZB akustické izolace potrubí <p>Polep hliníkovou fólií nenahrazuje potřebnou povrchovou úpravu pro ochranu proti vnějším klimatickým vlivům (rosa, déšť, sníh).</p>													
TECHNICKÉ PARAMETRY	<p>Součinitel tepelné vodivosti</p> <table border="1"> <tr> <td>Teplota [°C]</td> <td>10</td> <td>50</td> <td>150</td> <td>250</td> </tr> <tr> <td>λ [W/mK]</td> <td>0,039</td> <td>0,050</td> <td>0,083</td> <td>0,134</td> </tr> </table> <p>Třída reakce na oheň A1</p> <p>Nejvyšší provozní teplota 250 °C</p> <p>Krátkodobá nasákavost $WS \leq 1 \text{ kg/m}^2$</p> <p>Ekvivalentní difuzní tloušťka (s_d) $MV2 \geq 200 \text{ m}$</p> <p>* Teplota na vnější straně (na hliníkové fólii) nesmí přesáhnout 80 °C.</p>				Teplota [°C]	10	50	150	250	λ [W/mK]	0,039	0,050	0,083	0,134
Teplota [°C]	10	50	150	250										
λ [W/mK]	0,039	0,050	0,083	0,134										
BALENÍ A SKLADOVÁNÍ	Rohože KLIMAMAT jsou balené do polyetylenové fólie s označením výrobce a základními údaji na štítku. Jsou dodávány po ucelených paletách o rozměrech 2 360 x 1 100 x 2 650 mm. Toto balení je určeno pro venkovní skladování na rovné a odvodněné ploše pouze v neporušeném obalu. Palety se skladují v jedné vrstvě, dle podmínek skladování uvedených v aktuálním Katalogu výrobků a cen. Rozbalené palety musí být skladovány v uzavřeném a suchém místě. Za všechny obalové materiály, které ROCKWOOL, a.s. uvádí na trh nebo do oběhu v České republice, byl na základě smlouvy o sdruženém plnění uhrazen poplatek za zajištění zpětného odběru a využití obalového odpadu společností EKO-KOM.													



délka	šířka	tloušťka	m ² v roli	počet rolí na paletě	m ² na paletě
[mm]	[mm]	[mm]	[m ²]	[ks]	[m ²]
10 000	1 000	20	10,0	24	240,0
8 000	1 000	30	8,0	24	192,0
6 000	1 000	40	6,0	24	144,0
5 000	1 000	50	5,0	24	120,0
4 000	1 000	60	4,0	24	96,0
3 000	1 000	80	3,0	24	72,0
2 500	1 000	100	2,5	24	60,0

Výrobek je dodáván po ucelených paletách.

Informace obsažené v tomto technickém listě jsou platné v době jeho vydání. Vzhledem k neustálému vývoji materiálů může docházet ke změnám jejich vlastností a výrobce si vyhrazuje právo tyto údaje měnit.