

ROCKFOL SK18324 II

TECHNICKÝ LIST

POPIS VÝROBKU	Samolepicí parozábrana o tloušťce 0,6 mm.	
NORMA	EN 13984:2013	
CERTIFIKÁT CE	1023-CPR-1208 P	
OBLAST POUŽITÍ	Samolepicí parozábrana pro ploché střechy na trapézovém plechu, dřevu a materiálech na bázi dřeva a betonu. Parozábrana se skládá z hliníkové vrstvy vyztužené skelnou mřížkou a samolepicí butylové vrstvy zakryté separační fólií LDPE, kterou lze před montáží snadno odstranit. Parozábrana je odolná vůči nášlapům rovněž na střechách s trapézovými plechy. Je vhodná pro mechanicky kotvené a lepené ploché střechy.	
TECHNICKÉ PARAMETRY	Propustnost vodní páry – ekvivalentní difuzní tloušťka sd	> 1 500 m
	Pevnost spojů	≥ 300 N/50 mm
	Pevnost v tahu	
	▪ v podélném směru	min. 400 N/50 mm
	▪ v příčném směru	min. 400 N/50 mm
	Tažnost	
	▪ v podélném směru	min. 2,5 %
SKLADOVÁNÍ	▪ v příčném směru	min. 2,5 %
	Třída reakce na oheň	E
Materiál je nutné skladovat a transportovat ve vodorovné poloze. Skládání palet na sobě není dovoleno. Fólii je nutné fólii chránit před přímým slunečním zářením.		
TEPLOTA POUŽITÍ	max. +80 °C	
APLIKACE	Teplota podkladu: +5 °C do +50 °C.	
	Povrch podkladu musí být suchý, rovný, kompaktní a odmaštěný, tj. zbavený mastnoty a oleje. Trapézové plechy, překližky, OSB desky a jiné celoplošné a hladké podklady není nutné penetrovat. V případě betonu se doporučuje podklad opatřit akrylátovým penetračním nátěrem z důvodu přípravy a lepší přilnavosti podkladu. Parozábrana musí být lepena s podélným a příčným přesahem minimálně 80 mm. Přesahy navazujících pruhů fólie je nutné pevně k sobě stlačit. Na podkladech z trapézového plechu musí být parozábrana položena podélně na vlnách trapézového plechu. Podélné přesahy fólie musí být v místě napojení podepřeny vlnou trapézového plechu.	



délka	šířka	m ² v roli	počet rolí na paletě
[mm]	[mm]	[m ²]	[ks]
25,0	1,58	39,50	22

Informace obsažené v tomto technickém listě jsou platné v době jeho vydání. Vzhledem k neustálému vývoji materiálů může docházet ke změnám jejich vlastností a výrobce si vyhrazuje právo tyto údaje měnit.