


# Dampfsperre Rockfol® SK 18234® II

Technisches Datenblatt



Brandlastarme und kaltselbstklebende Dampf- und Konvektionssperre für Stahlleichtdächer und für Dächer mit Schalung.

- brandlastarm
- geprüfter Brandschutz nach DIN 18234
- kaltselbstklebend
- als Behelfsabdichtung regensicher
- temperaturbeständig von -40 °C bis +80 °C
- dauerhaft flexibel, nicht versprödet
- einfach zu verarbeiten
- geeignet für verklebte Dachaufbauten

# Dampfsperre Rockfol® SK 18234® II

## Anwendungsbereich

Die Dampfsperre Rockfol SK 18234 ist für Dächer mit Schalung (mind. NH II, Nut und Feder) und für Trapezprofildächer mit mechanisch befestigtem und verklebtem Dachaufbau geeignet, auch für solche mit erhöhten Brandschutzanforderungen nach DIN 18234 oder Industriebaurichtlinie. Bei Dächern mit konstruktivem Gefälle als regsichere Behelfsabdichtung einsetzbar.

## Besondere Verlegehinweise

- Rockfol SK 18234 ist parallel zu den Trapezprofil-Obergurten zu verlegen.
- Verklebung durch Abziehen der unterseitigen Schutzfolie und Andrücken.
- Längs- und Querstöße sind mit 8 cm Überdeckung auszubilden.
- Stöße sind durch Anrollen oder Andrücken dicht zu verkleben.
- Fehlstellen müssen durch nochmaliges Überkleben ausgebessert werden.

Die Klebeflächen müssen fett- und ölfrei sein. Nicht unter +5 °C (ggf. vorwärmen) und über +50 °C verarbeiten. Nicht als Notabdichtung (zweite Abdichtungsebene) einsetzbar. Die Oberfläche ist für eine PU-Verklebung ausgestattet.

Es dürfen nur vom Kleberhersteller freigegebene Klebemittel verwendet werden, z. B. ROCKWOOL Rockpur Fix.

## Lieferprogramm

Dicke	Bahnenbreite	Deckbreite	Länge
mm	m	m	m
ca. 0,6	1,58	1,50	25

Lieferform: Einzelrollen bzw. Rollen auf Palette

# Dampfsperre Rockfol® SK 18234® II

## Technische Daten

	Zeichen	Beschreibung/Messwert	Norm/Vorschrift
Brandverhalten		■ schwer entflammbar, Baustoffklasse B1 (Prüfzeugnis MPA-Bau Nr. 090467.1)	DIN 4102-1
		■ Nachweis des Brandschutzes „großflächiger Dächer“ durch Brandprüfung (geeignet nach Industriebau-richtlinie) bei ungelochten und gelochten Trapezprofilen und bei verklebten Dachaufbauten	DIN 18234-1
		■ Heizwert $\leq 11600 \text{ kJ/m}^2$	DIN 51900
Schichtaufbau	Trägerfolie Selbstklebeschicht Schutzfolie	Aluminium-Verbundfolie mit Glasgitterelegeeinlage 0,4 mm Butylklebmasse silikonisierte Schutzfolie	
Lackverträglichkeit		silikonfrei nach Automobilnorm	
Zugfestigkeit		$\geq 400 \text{ N/50 mm}$ (quer) $\geq 400 \text{ N/50 mm}$ (längs)	EN 12311
Scherwiderstand der Fugennähte		$\geq 300 \text{ N/50 mm}$	EN 12317
Kaltbiegeverhalten		$< -45 \text{ °C}$	DIN 52123
Wärmestandfestigkeit		$> +110 \text{ °C}$	DIN 52123
Anwendungstemperatur		bis $80 \text{ °C}$	
Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke	$s_d$	$\geq 1500 \text{ m}$	EN 1931



DEUTSCHE ROCKWOOL GmbH & Co. KG  
 Postfach 0749 · 45957 Gladbeck  
 T +49 (0) 2043 4080 · F +49 (0) 2043 408444  
 E info@rockwool.com · www.rockwool.de



Unsere Ausführungen geben den Stand unseres Wissens und unserer Erfahrung zum Zeitpunkt der Drucklegung wieder, verwenden Sie bitte deshalb die jeweils neueste Auflage, da sich Erfahrungs- und Wissensstand stets weiterentwickeln. In Zweifelsfällen setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Beschriebene Anwendungsbeispiele können besondere Verhältnisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. Unseren Geschäftsbeziehungen mit Ihnen liegen stets unsere Allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen in der jeweils neuesten Fassung zugrunde, die Sie unter [www.rockwool.de](http://www.rockwool.de) finden. Auf Anfrage senden wir Ihnen die AGBs auch gerne zu.