

Panel 213

Painel de lã de rocha semi-rígido não revestido

Aplicação

Isolamento acústico para instalações de construção.



Especificações Técnicas

Área	Descrição				Norma
Densidade nominal (kg/m ³)	40				EN 1602
Condutividade térmica W/(m*K)	0,036				EN 12667
Dimensões (mm)	1350 x 600				
Reação ao fogo /Euroclasse	A1				EN 13501.1
Resistência térmica (m ² K/W)	Espessura (mm)	Resistência térmica (m ² K/W)	Espessura (mm)	Resistência térmica (m ² K/W)	
	40	1.10	80	2.20	
	50	1.35	100	2.75	
	60	1.65			
Tolerância da espessura (mm)	T3				EN 823
Estabilidade dimensional a uma temperatura e umidade específicas	DS (70,90)				EN 1604
Resistividade ao fluxo de ar	AF10	(> 10 KPa · s/m ²)			EN 29053
Resistência à difusão de vapor de água	MU1	(μ = 1)			EN 12086
Absorção de água a curto prazo (kg/m ²)	WS	(< 1,0 kg/m ²)			EN 1609

Vantagens

- Facilidade e rapidez de instalação.
- Máxima segurança em caso de incêndio.
- Melhora notável do isolamento acústico e térmico da solução.
- Não hidrófilo nem higroscópico.
- Quimicamente inerte.
- Declaração Ambiental do Produto
- Livre de CFC e HCFC, respeitador do meio ambiente.

