

REDArt® Imprimación para Silicona



Primário para rebocos de silicone

REDArt Imprimación para Silicona é um primário pronto para ser usado, com uma boa capacidade de revestimento. Sua consistência melhora a adesão da renderização final.

Aplicação

Para aplicação acima da camada de base e por debaixo de rebocos REDArt Acabado Silicona.

Especificações Técnicas

Base	Dispersão de resina acrílica com material de enchimento mineral
Densidade	Aprox. 1,70 kg/dm ³
Tempo de secagem	Aprox. 24 horas
Consumo	Aprox. 0,35 kg/m ²
Temperatura do ar e do substrato	De +5°C a +30°C

Vantagens

- Excelentes propriedades de aderência e revestimento.
- Resistente aos álcalis.
- Proporciona uma aderência óptima do reboco de acabamento.

Instruções de aplicação

Preparação do suporte

- O suporte deve ser plano, firme e estar seco e livre de qualquer contaminação que reduza a sua aderência, tal como pó, cal, gordura ou sujidade.

Aplicação do produto

- Recomenda-se que seja utilizada uma cor de primário semelhante à cor que será utilizada no acabamento final.
- Antes da aplicação, misture o conteúdo.
- Aplique com rolo, máquina ou escova, sobre uma superfície seca.
- Não aplique o produto em condições climáticas adversas com chuva abundante ou elevada humidade. Evite a radiação solar directa intensa.
- Deixe repousar durante pelo menos 24 horas antes de aplicar o acabamento final.

mar-22

ROCKWOOL Peninsular S.A.U.
Ctra. Zaragoza, Km. 53,5 N121.
31380 Caparrosa, Navarra, Spain
T (+34)902 430 430
www.rockwool.es



Armazenamento

Conserve o produto na sua embalagem original fechada. Resgare das geadas e das condições climáticas a uma temperatura entre +5°C e +25°C. Preparado para ser utilizado durante 24 meses.

Envase

Recipientes de plástico de 16 kg.

Cuidado

Consulte a ficha de dados de segurança.

Documento regulamentar

- ETE 16/0270
- CPR-DoP-LAT-303 disponível em <https://www.rockwoolgroup.com/dop>

Nota

Esta ficha técnica de produto contém instruções básicas para a aplicação do produto e não isenta os utilizadores da responsabilidade que têm de trabalhar de acordo com as boas práticas de construção, métodos de trabalho de isolamento térmico e regulações OHS. A ROCKWOOL garante a, e será responsável pela qualidade do produto. No entanto, não pode controlar os métodos ou condições em que o produto é usado. Todos os dados técnicos foram medidos em condições médias, isto é, temperatura do ar de +20 °C, humidade relativa de 60%. Em condições diferentes, o tempo de secagem pode variar.

mar-22

ROCKWOOL Peninsular S.A.U.
Ctra. Zaragoza, Km. 53,5 N121.
31380 Caparrosa, Navarra, Spain
T (+34)902 430 430
www.rockwool.es