

Ventirock Duo

Painel semi-rígido de lã de rocha de dupla densidade não revestido

Aplicação

Isolamento de Fachadas Ventiladas.



Especificações Técnicas

Área	Descrição				Norma
Densidade nominal (kg/m ³)	100-40				EN 1602
Condutividade térmica W/(m*K)	0,034				EN 12667
Dimensões (mm)	1350 x 600				
Reação ao fogo /Euroclasse	A1				EN 13501.1
Resistência térmica (m ² K/W)	Espessura (mm)	Resistência térmica (m ² K/W)	Espessura (mm)	Resistência térmica (m ² K/W)	
	50	1.45	120	3.50	
	60	1.75	140	4.10	
	80	2.35	160	4.70	
	100	2.90			
Tolerância da espessura (mm)	T3				EN 823
Estabilidade dimensional a uma temperatura e umidade específicas	DS (70,90)				EN 1604
Resistividade ao fluxo de ar	AF15	(> 15 KPa · s/m ²)			EN 29053
Resistência à difusão de vapor de água	MU1	(μ = 1)			EN 12086
Absorção de água a curto prazo (kg/m ²)	WS	(< 1,0 kg/m ²)			EN 1609
Absorção de água a longo prazo por imersão parcial (kg/m ²)	WL(P)	(< 3,0 kg/m ²)			EN 12086

Vantagens

- Elevada resistência às intempéries.
- Excelente isolamento térmico e acústico.
- Excelente reação ao fogo.
- Alta estabilidade dimensional.
- [25 anos de garantia](#) em produtos de dupla densidade.



ene.-25

ROCKWOOL Peninsular S.A.U.

Ctra. Zaragoza, Km. 53,5 N121
31380 Caparroso, Navarra, Spain

T (+34)902 430 430

www.rockwool.es