

VENTIROCK F SUPER

Izstrādājuma informācija

Vēja izolācijas plāksnes ar pārklājumu

Marķējuma kods:

MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-WS-WL(P)-MU1, kad $d = 20$ mm;

MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-WS-WL(P)-AW0,70-MU1,

kad $d = 30-79$ mm;

MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-WS-WL(P)-AW0,95-MU1,

kad $d \geq 80$ mm;

Tehniskie dati

- Deklarētā siltumvadītspēja: $\lambda_D = 0,033$ W/m·K
- Īstermiņa ūdens absorbcija: $\leq 1,0$ kg/m²
- Ilglaiķīga ūdens absorbcija: $\leq 3,0$ kg/m²
- Produkta ugunsdrošības klasifikācija: **A1**
- Ūdens tvaika caurlaidība: $\mu = 1$
- Skaņas absorbcija:
 - $\alpha_w = 0,7$ kad biezums 30-79 mm
 - $\alpha_w = 0,95$ kad biezums ≥ 80 mm
- Gaisa caurlaidības pretestība: $R_a > 6$ kPa · s · m²



Produkta pielietojums

Divu blīvumu akmens vates plāksnes VENTIROCK F SUPER ir


pārklātas ar melnu stikla šķiedras audumu. Izmanto kā siltuma,

skaņas un pretvēja izolāciju dažāda tipa ēku ventilējamās (ar gaisa

šķirtkārtu) fasādēs. Var tikt izmantota kā vienslāņa siltumizolācija,

gan kā papildus pretvēja izolācijas plāksne divu slāņu siltumizolācijas

risinājumā.



- 1 Ārējā apdare
- 2 Vēdināma gaisa šķirtkārtā
- 3 **VENTIROCK F SUPER**
- 4 Silikāta sīkblocks
- 5 Lekšējā apdare



Garums	Platums	Biezums	Materiāla kods	Siltuma pretestība R_D	Daudzums iepakojumā		Daudzums paletē	
[mm]	[mm]	[mm]		[m ² ·K/W]	[gb.]	[m ²]	[gb.]	[m ²]
1000	600	30	331341	0,90	8	4,80	20	96,00
1000	600	50	281556	1,50	8	2,40	24	57,60
1000	600	60	281557	1,80	8	2,40	20	48,00
1000	600	80	281558	2,40	6	1,80	20	36,00
1000	600	100	281559	3,00	4	2,40	30	72,00
1000	600	120	281560	3,60	4	2,40	25	60,00
1000	600	150	281561	4,50	4	2,40	20	48,00
1000	600	160	281562	4,80	3	1,80	25	45,00
1000	600	180	281563	5,45	3	1,80	20	36,00
1000	600	200	281564	6,05	3	1,80	20	36,00

Paletes izmēri – 2400 × 1200 × 2730 mm, transporta vienībā (93 m³) var iekraut 30 paletes. (Paletes izmēri – 2200 × 1200 × 2730 mm vai plāksnes biezums 180 mm). Plāksnes biezumā 30-79 mm, tiek ražotas kā viena blīvuma materiāls, plāksnes abas puses var būt gludas, tas nozīmē, bez ražošanas procesā radušiem izciļņiem.