

Наименование продукта:

РОКВУЛ АКУСТИК Стандарт

Вид продукта: плиты теплоизоляционные из каменной ваты

Код ОК 034 (ОКПД-2) 23.99.19.110

Код ТН ВЭД 6806100008

Выпускаемые по ТУ 5762-050-45757203-15,
серийное производство



Область применения продукта:

Теплозвукоизоляция в конструкциях стен, межэтажных перекрытий, перегородок, скатных кровель, мансардных помещений зданий различного назначения, а также для заполнения каркасно-обшивных перегородок жилых, общественных и производственных зданий.

Характеристики продукта:

Показатель	Единица измерения	Уровень	Метод
Группа горючести	-	НГ	ГОСТ 30244
Теплопроводность, λ_D	мВт/(м·К)	≤ 36	ГОСТ 32314 - 2012
Теплопроводность, λ_A	мВт/(м·К)	≤ 39	СП 50.13330.2012
Теплопроводность, λ_B	мВт/(м·К)	≤ 40	СП 50.13330.2012
Паропроницаемость, μ	мг/(м·ч·Па)	$\geq 0,3$	ГОСТ 25898-2012
Номинальная плотность, ρ	кг/м ³	37	ГОСТ EN 1602 - 2011
Допускаемое отклонение по плотности	%	± 10	ГОСТ EN 1602 - 2011
Прочность при растяжении параллельно лицевым поверхностям, σ_t	кПа	≥ 6	ГОСТ EN 1608 - 2011
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении по массе, W_p	кг/м ²	$\leq 1,0$	ГОСТ EN 1609 - 2011
Допускаемое отклонение по толщине	мм	T4*	ГОСТ EN 823 - 2011
Допускаемое отклонение по длине	мм	± 5	ГОСТ EN 822 - 2011
Допускаемое отклонение по ширине	мм	± 5	ГОСТ EN 822 - 2011
Уровень компрессии, не более	%	40	-
Индекс звукопоглощения, α_w (класс звукопоглощения) – для толщины	50 мм	0,8 (B)	ГОСТ 31705 - 2011

* Допускаемое отклонение: -3% или -3мм (выбирают наибольшее значение допускаемого отклонения).
Превышение допустимо +5% или +5мм (выбирают наименьшее значение допускаемого отклонения).

Продукция соответствует санитарно-гигиеническим и радиологическим требованиям Таможенного союза.

Код маркировки по ГОСТ 32314 - 2012:

ГОСТ 32314-2012 (EN 13162:2008)-MB (MW)-T4-WS-MU1

Рекомендации по применению продукции:

www.rockwool.ru

Требования к транспортировке и хранению, рекомендуемые сроки хранения:

Продукция должна храниться в крытых складах или под навесом, препятствующим попаданию атмосферных осадков; в упакованном виде; на твердом ровном сухом основании либо настиле, препятствующим увлажнению, загрязнению и повреждению продукции; отдельно по размерам и маркам. Полный перечень требований к транспортировке и хранению, а также рекомендуемые сроки хранения: www.rockwool.ru

Сведения об утилизации продукции:

Отходы продукции, в том числе после демонтажа при реконструкции и ремонте, могут быть переработаны. Класс опасности отходов продукции - 4-й согласно Федеральному классификационному каталогу отходов (ФККО), 4 57 112 11 60 5.

Начальник отдела развития продукта
ООО «РОКВУЛ»



Мешков М.С.