

Технический лист № 318
Дата: 08.12.2022

Наименование продукции **TEX MAT**
TEX MAT Кф
Код ОК 034 (ОКПД-2) 23.99.19.110
Код ТН ВЭД
TEX MAT 6806100008
TEX MAT Кф 6806900000
Нормативный документ ТУ 5762-050-45757203-15



Вид продукции Легкие маты из каменной ваты
Назначение продукции Изоляция промышленного оборудования и трубопроводов, инженерных систем зданий

Характеристики:

Параметр		Значение								Норм. документ
Класс пожарной опасности		TEX MAT					НГ			N 123-ФЗ
		TEX MAT Кф					Г1, В1, Т1, Д1			
Номинальная плотность, кг/м³		43								ГОСТ EN 1602-2011
Теплопроводность (при Кс = 1.2)	Т, °C	50	100	150	200	250	300	350	400	EN ISO 12667:2001
	λ, Вт/м*K	0,040	0,049	0,059	0,071	0,084	0,100	0,118	0,138	
Максимальная температура применения, °C		420								EN 14706:2012
Коэффициент монтажного уплотнения		1,2								
Водопоглощение, кг/м²		1,0								ГОСТ EN 1609-2011

*- Температура на поверхности теплоизоляционной конструкции с покровным слоем из алюминиевой фольги не должна превышать +80 °C.

Код маркировки

ГОСТ 32313-2020-MB (MW)-T3-WS1

Требования к транспортировке и хранению, рекомендуемые сроки хранения

Продукция должна храниться в крытых складах или под навесом, препятствующим попаданию атмосферных осадков; в упакованном виде; на твердом ровном сухом основании либо настиле, препятствующим увлажнению, загрязнению и повреждению продукции; отдельно по размерам и маркам. Полный перечень требований к транспортировке и хранению, а также рекомендуемые сроки хранения: www.rockwool.ru

Сведения об утилизации продукции

Отходы продукции, в том числе после демонтажа при реконструкции и ремонте, могут быть переработаны. Класс опасности отходов продукции – 4-й согласно Федеральному классификационному каталогу отходов (ФККО), 4 57 112 11 60 5.

Компания ROCKWOOL оставляет за собой право вносить любые необходимые изменения в продукт в любое время, актуальные технические характеристики рекомендуем уточнять у сотрудников компании ROCKWOOL

Начальник отдела развития продукта
ООО "РОКВУЛ"



Мешков М.С.