Технический лист № *423*
Дата: *08.12.2022*

Наименование продукции	**ТЕХ БАТТС 75** **ТЕХ БАТТС 75 Кф**
Код ОК 034 (ОКПД-2)	23.99.19.110
Код ТН ВЭД	
ТЕХ БАТТС 75	6806100008
ТЕХ БАТТС 75 Кф	6806900000
Нормативный документ	ТУ 5762-050-45757203-15

Вид продукции	Ненагружаемые плиты из каменной ваты
Назначение продукции	Изоляция промышленного оборудования, резервуаров, газоходов, вентиляционных каналов

Характеристики:

Параметр		Значение									Норм. документ
Класс пожарной опасности		ТЕХ БАТТС 75					НГ				N 123-ФЗ
		ТЕХ БАТТС 75 Кф					Г1, В1, Т1, Д1				
Номинальная плотность, кг/м³		60									ГОСТ EN 1602-2011
Теплопроводность	Т, °С	50	100	150	200	250	300	350	400	450	ГОСТ 31925-2011 (ГОСТ 7076-99)
	λ, Вт/м*К	0,041	0,048	0,057	0,068	0,080	0,094	0,114	0,133	0,158	
Максимальная температура применения, °С		450									ГОСТ 32312-2011
Прочность при растяжении параллельно лицевым поверхностям, кПа, не менее		8,0									ГОСТ EN 1608-2011
Сжимаемость, %, не более		10									ГОСТ 17177-94
Водопоглощение, кг/м²		1,0									ГОСТ EN 1609-2011
Код маркировки		ГОСТ 32313-2020-МВ (MW)-Т4-WS1									ГОСТ 32313-2020

*- Температура на поверхности телпоизоляционной конструкции с покровным слоем из алюминиевой фольги не должна превышать +80 °С.

Требования к транспортировке и хранению, рекомендуемые сроки хранения

Продукция должна храниться в крытых складах или под навесом, препятствующим попаданию атмосферных осадков; в упакованном виде; на твердом ровном сухом основании либо настиле, препятствующим увлажнению, загрязнению и повреждению продукции; раздельно по размерам и маркам. Полный перечень требований к транспортировке и хранению, а также рекомендуемые сроки хранения: www.rockwool.ru

Сведения об утилизации продукции

Отходы продукции, в том числе после демонтажа при реконструкции и ремонте, могут быть переработаны. Класс опасности отходов продукции – 4-й согласно Федеральному классификационному каталогу отходов (ФККО), 4 57 112 11 60 5.

Компания ROCKWOOL оставляет за собой право вносить любые необходимые изменения в продукт в любое время, актуальные технические характеристики рекомендуем уточнять у сотрудников компании ROCKWOOL

Начальник отдела развития продукта
ООО "РОКВУЛ"

Мешков М.С.