

TECHROCK 40 ALS

TECHNICKÝ LIST

OPIS VÝROBKU	Doska z kamennej vlny s polepom hliníkovou fóliou so sklenenou mriežkou (ALS) na izoláciu technologických zariadení.			
KÓD VÝROBKU	MW-EN 14303-T4-ST(+)+250			
NORMA	EN 14303:2009+A1:2013			
CERTIFIKÁT CE	1415-CPR-6-(C-41/2012)			
OBLASŤ POUŽITIA	Oblasť použitia nehorľavej izolácie: - vzduchotechnické potrubia a klimatizácia - ostatné rozvody a telesá TZB - nádrže, bojler, zásobníky TZB Povrchová úprava hliníkovou fóliou nenahrádza potrebnú povrchovú úpravu na ochranu pred vonkajšími klimatickými vplyvmi (rosa, dážď, sneh).			
TECHNICKÉ PARAMETRE	Súčiniteľ tepelnej vodivosti			
	Teplota [°C]	10	100	250
	λ [W/mK]	0,037	0,054	0,106
	Trieda reakcie na oheň		A1	
	Najvyššia prevádzková teplota		250 °C *	
BALENIE A SKLADOVANIE	* Teplota na vonkajšej strane (na hliníkovej fólii) nesmie presiahnuť 100 °C.			
	Dosky TECHROCK 40 ALS sú dodávané na paletách max. 1 200 × 1 200 × 2 740 mm balených do polyetylénovej fólie s označením výrobcu a základnými údajmi na štítku. Balenie je určené na vonkajšie skladovanie na rovnej a odvodnenej ploche iba v neporušenom obale. Palety sa skladujú v jednej vrstve. Rozbalené dosky z palety musia byť skladované na suchom mieste. Za všetky obalové materiály, ktoré spoločnosť ROCKWOOL Slovensko, s.r.o. uvádza na trh alebo do obehu na Slovensku, bol spoločnosti ENVI - PAK, a. s. na základe zmluvy o združenom plnení uhradený poplatok za zabezpečenie spätného odberu a zhodnotenia odpadov z obalov.			



dĺžka	šírka	hrúbka	počet dosiek v balíku	počet balíkov na palete	počet m ² na palete
[mm]	[mm]	[mm]	[ks]	[ks]	[m ²]
1 000	600	40	15	10	90

Výrobok je dodávaný po ucelených paletách.

Informácie obsiahnuté v tomto technickom liste sú platné v čase jeho vydania. Vzhľadom na neustály vývoj materiálov môže dochádzať k zmenám ich vlastností a výrobca si vyhradzuje právo tieto údaje meniť.